

DO VLHKÉHO LOŽE

EXPONA
COMMERCIAL

Výrobce	Doporučené lepidlo
Ardex GmbH	AF 2224 / AF 140
Bostik Findley GmbH	Power Elastic
BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG	BOTAMENT K 530 / BOTAMENT K 530 Faser
Forbo Erfurt GmbH	528 Eurostar Allround / 643 Eurostar Fibre
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos star 110
Mapei GmbH	Ultrabond Eco V4SP / Ultrabond Eco VS 90
PCI Augsburg GmbH	PKL 326
Schönox GmbH	Durocoll
STAUF Klebstoffwerk GmbH	STAUF D50
Thomsit, A brand of PCI	K 188 S
Uzin Utz AG	KE 66
Wakol Chemie	D 3318
Wulff GmbH & Co.	Supra-Strong / Multi-Strong / Ultra-Strong

EXPONA
DESIGNEXPONA
DOMESTIC

ALTERNATIVA: VÁLEČKOVÁ LEPIDLA A SUCHÉ SYSTÉMY

CONCEPTLINE

Výrobce	Doporučené lepidlo
Ardex GmbH	AF 185
BOTAMENT Systembaustoffe GmbH & Co. KG	BOTAMENT K 572
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	Okatmos RF 220
Schönox GmbH	iFLOOR
Thomsit, A brand of PCI	DT 100 / DT 200
Uzin Utz AG	U 3000
Uzin Utz AG	SWITCHTEC Sigan 1, 2 / Sigan Elements / Sigan Elements Plus
Wakol Chemie	D 3330

PROJECTLINE

Lepení s produkty Sigan a válečkovými lepidly spadá mezi lepení do adhezního lože a proto nikdy nedosáhne pevnosti spojení a stability jako při použití lepidel do vlhkého lože!

Tento seznam lepidel slouží jako ucelený přehled doporučených lepidel vydaných jednotlivými výrobci stavební chemie. Testování a výběr provedli výrobci lepidel a nesou zodpovědnost za jejich funkčnost.

Všechna lepidla, která nejsou uvedena v tomto doporučení nejsou přezkoušena. Kompatibilita s těmito výrobky nebyla testována. Všechna lepidla musí být použita přesně dle návodu výrobce. Uvedená lepidla vyžadují rovnoměrně savý vystěrkovaný podklad. Válečková lepidla a suché systémy lepení umožňují krytinám vyšší rozměrové změny oproti lepidlům do vlhkého lože. Pro maximální stabilitu a optický výsledek jsou doporučená lepidla do vlhkého lože. Nejsou doporučena lepidla do adhezního lože (trvale pružná).

Podlahové krytiny i lepidla musí být aklimatizovány po dobu nejméně **24 - 48 hodin** v místě vlastní aplikace a jejich teplota musí dosáhnout teploty okolí. Teplota a podmínky musí odpovídat podmínkám běžného užívání (18 - 22 °C). Podlahová krytina musí být v otevřené době lepidla ihned pečlivě zaválcována válcem min. 50 kg.

Poznámka: Při instalaci podlahy v prostorách s vyšším zatížením přímým slunečním osvitom jako zimní zahrady, velká francouzská okna apod. je nutné použít reakční PU lepidla.

POZOR! Žádný renomovaný výrobce stavební chemie nedoporučuje k lepení vinylových podlah lepidla do adhezního lože (stále živá). Pouze jako jedinou alternativu na nesavé podklady s rizikem spár a zbytkových otlaků v lepidle.